

Ficha Técnica

PAPEL DE TAPAR 90 Y 105 CM X 45 M

Parámetro	Valor		Unidad	Método
Gramaje	70		g/m ²	PN-ISO 536
I. Tracción	SM	100	Nm/g	ISO 1924
	ST	45		
R. Estallido	325		kPa	ISO - 2758
I. Estallido	4,6		kN·m ²	
Cobb 60	28		g/m ²	PN-ISO 535
Humedad	7,0 ± 2		%	PN-ISO 287